

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 03/2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **C E L S A H**

Produktname: Rundstahl glatt ϕ 10 ÷ ϕ 102 Flachstahl 12x4 ÷ 250x30 Quadratstahl 10x10 ÷ 20x20 Gleichschenkliges L-Profil 20x20x3 ÷ 150x150x15 U-Profil UPN 80 ÷ 300 Doppel-T-Stahl IPN 80 ÷ 300 Doppel-T-Stahl ökonomisch IPE 80 ÷ 300 Breitflanschiger Doppel-T-Stahl HEA 100 ÷ 180 Breitflanschiger Doppel-T-Stahl HEB 100 ÷ 180 Stahlsorten: S235, S275, S355 in Gütegruppen: JR, J0, J2

2. Verwendungszweck(e):

Metallbauwerke oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken

3. Hersteller:

**CELSA „Huta Ostrowiec“ Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Św.,
tel. +48 41 249 30 00, fax. +48 41 249 22 22, celsaho@celsaho.com**

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**

6. Harmonisierte Norm: **EN 10025-1:2004**

Notifizierte Stelle(n):

**Ośrodek Badań i Certyfikacji
SIMPTTESTCERT Sp. z o.o.,
Zakład Certyfikacji
40-045 KATOWICE,
ul. Astrów 10,
Kennnummer: 1458**

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Bestanden	EN 10025-1:2004	
Dehnung	Nennstärke [mm]	≥ 3 ≤ 40	
		> 40 ≤ 63	
		> 63 ≤ 100	
	Prozentuale Mindestbruchdehnung [%]		
	S235JR, S235J0	26	25
	S235J2	24	23
S275JR, S275J0	23	22	
S275J2	21	20	
S355JR, S355J0, S355J2	22	21	
Zugfestigkeit	S235JR, S235J0, S235J2	Rm = 360 ÷ 510 MPa	
	S275JR, S275J0, S275J2	Rm = 410 ÷ 560 MPa	
	S355JR, S355J0, S355J2	Rm = 470 ÷ 630 MPa	
		EN 10025-1:2004	

Wesentliche Merkmale	Leistung												Harmonisierte technische Spezifikation	
	Nennstärke [mm]			≤ 16	> 16 ≤ 40	> 40 ≤ 63	> 63 ≤ 80	> 80 ≤ 100	Mindeststreckgrenze _{min} [MPa]					
Streckgrenze	S235JR, S235J0, S235J2			235	225	215	215	215						EN 10025-1:2004
	S275JR, S275J0, S275J2			275	265	255	245	235						
	S355JR, S355J0, S355J2			355	345	335	325	315						
Kerbschlagarbeit	S235JR, S275JR, S355JR			Min. Mittelwerte der Kerbschlagarbeit bei Temperatur von 20°C ≥ 27 J *									EN 10025-1:2004	
	S235J0, S275J0, S355J0			Min. Mittelwerte der Kerbschlagarbeit bei Temperatur von 0°C ≥ 27 J										
	S235J2, S275J2, S355J2			Min. Mittelwerte der Kerbschlagarbeit bei Temperatur von -20°C ≥ 27 J										
Schweißbeignung (chemische Zusammensetzung) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)	Nennstärke [mm]	C			Si	Mn	P	S	Cu	N	CEV			EN 10025-1:2004
		≤ 16	> 16 ≤ 40	> 40								≤ 30	> 30 ≤ 40	
	Max. [%]													
	S235JR	0,17	0,17	0,20	-	1,40	0,040	0,040	0,55	0,012	0,35	0,35	0,38	
	S235J0	0,17	0,17	0,17	-	1,40	0,035	0,035	0,55	0,012	0,35	0,35	0,38	
	S235J2	0,17	0,17	0,17	-	1,40	0,030	0,030	0,55	-	0,35	0,35	0,38	
	S275JR	0,21	0,21	0,22	-	1,50	0,040	0,040	0,55	0,012	0,40	0,40	0,42	
	S275J0	0,18	0,18	0,18	-	1,50	0,035	0,035	0,55	0,012	0,40	0,40	0,42	
	S275J2	0,18	0,18	0,18	-	1,50	0,030	0,030	0,55	-	0,40	0,40	0,42	
	S355JR	0,24	0,24	0,24	0,55	1,60	0,040	0,040	0,55	0,012	0,45	0,47	0,47	
S355J0	0,20	0,20	0,22	0,55	1,60	0,035	0,035	0,55	0,012	0,45	0,47	0,47		
S355J2	0,20	0,20	0,22	0,55	1,60	0,030	0,030	0,55	-	0,45	0,47	0,47		

* Kontrolliert, wenn es so bei der Bestellung vereinbart wurde.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Robert Martynowski

Ostrowiec Świętokrzyski

2024-03-27

Robert Martynowski

Dyrektor Jakości
Celsa Huta Ostrowiec

Diese Erklärung ersetzt:

Leistungserklärung Nr 01/2023 vom 2023-05-23.

Leistungserklärung Nr 06/2020 vom 2020-05-20.

Leistungserklärung Nr 02/2019 vom 2019-06-19.

Leistungserklärung Nr 04/2017 vom 2017-03-31.

Leistungserklärung Nr 03/2016 vom 2016-10-10.

Leistungserklärung Nr 02/2016 vom 2016-07-04.

Leistungserklärung Nr 01/2016 vom 2016-05-23.

Leistungserklärung Nr 01/2013 vom 2013-07-01.