

Logotipas: Liejyklos kaušo su išsiplečiančiu iš jo plienu
paveikslas ir užrašas CELSA GROUP™

CELSA HUTA OSTROWIEC
(METALURGIJOS GAMYKLA „CELSA“ OSTROWIEC MIESTE)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 02/2016

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: **CELSAH**

Virbai, lygūs $\phi 10 \div \phi 100$
Virbai, plokšti 12 + 200 mm pločio ir 4 + 20 mm storio
Virbai, kvadratiniai 10x10 + 20x20
Kampuočiai, lygiašoniai 20x20x3 + 150x150x15
Loviniai profiliai, paprastai UPN 80 + 300
Dvitėjiniai profiliai, paprastai IPN 80 + 300
Dvitėjiniai profiliai, lygiagrečių sienų IPE 80 + 300
Dvitėjiniai profiliai, plačiapadžiai HEA 100 + 160
Dvitėjiniai profiliai, plačiapadžiai HEB 100 + 160
Pilno rūšys: S235, S275, S355 su kokybės grupėmis: JR, JO, J2

Tipo, partijos arba serijos numeris arba bet koks kitas elementas leidžiantis identifiikuoti statybinį gaminį,
turi atitikti 11 straipsnio 4 dalį:

**Pagal duomenis nurodytus prie gaminių ryšulėlių esančiose etiketėse
bei priėmimo 3.1 tipo Pažymose**

2. Dedikuotas taikymas arba taikymai:

Metalo konstrukcijos arba jungtinės metalo-betono konstrukcijos

3. Gamintojas:

CELSA „Huta Ostrowiec“ Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Św.,
tel. +48 41 249 30 00, faksas +48 41 249 22 22, celsaho@celsaho.com

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-os): **2+**

6. Harmonizuota norma: **PN-EN 10025-1:2007**

Notifikuotas vienetas arba vienetai:

SIMPTEST,
Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wytobów,
Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.,
ul. Astrów 10,
40-045 KATOWICE,
Notifikuoto vieneto apskaitos numeris: 1458

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Harmonizuota techninė specifikacija
Matmenų ir formos tolerancijos	atitinka	Virbai, lygūs $\phi 10 \div \phi 100$; Virbai, plokšti 12 + 200 mm pločio ir 4 + 20 mm storio; Virbai, kvadratiniai 10x10 + 20x20; Kampuočiai, lygiašoniai 20x20x3 + 150x150x15; Loviniai profiliai, paprastai UPN 80 + 300; Dvitėjiniai profiliai, paprastai IPN 80 + 300; Dvitėjiniai profiliai, lygiagrečių sienų IPE 80 + 300; Dvitėjiniai profiliai, plačiapadžiai HEA 100 + 160; Dvitėjiniai profiliai, plačiapadžiai HEB 100 + 160; PN-EN 10025-1:2007

Logotipas: Liejyklos kaušo su išsipliančiu iš jo pienu
paveikslas ir užrašas CELSA GROUP™

CELSA HUTA OSTROWIEC
(METALURGIJOS GAMYKLA „CELSA“ OSTROWIEC MIEŚCIE)

Pagrindinės charakteristikos		Deklaruojamos eksploatacinės savybės											Harmonizuota techninė specifikacija	
Pailgėjimas	Nominalus storis [mm]	≥ 3 ≤ 40		≥ 40 ≤ 63		≥ 63 ≤ 100		PN-EN 10025-1:2007						
		A5 [%]												
	S235JR, S235J10	26	25	24										
	S235J12	24	23	22										
	S275JR, S275J10	23	22	21										
	S275J12	21	20	19										
	S355JR, S355J10, S355J12	22	21	20										
Atsparumas tempimui	S235JR, S235J10, S235J12	Rm = 360 + 510 MPa										PN-EN 10025-1:2007		
	S275JR, S275J10, S275J12	Rm = 410 + 560 MPa												
	S355JR, S355J10, S355J12	Rm = 470 + 630 MPa												
Plastiškumo riba		≤ 16	> 16 ≤ 40	> 40 ≤ 63	> 63 ≤ 80	> 80 ≤ 100	PN-EN 10025-1:2007							
	Minimali plastiškumo riba Re min [MPa]													
Smūginis tūsumas	S235JR, S235J10, S235J12	235	225	215	215	215	PN-EN 10025-1:2007							
	S275JR, S275J10, S275J12	275	265	255	245	235								
	S355JR, S355J10, S355J12	355	345	335	325	315								
	S235JR, S275JR, S355JR	Netaikoma arba ≥ 27 J					Išliginių bandinių laužymo							
	S235J10, S275J10, S355J10	≥ 27 J					0°C							
Suvirinamumas (cheminė sudėtis)	S235J12, S275J12, S355J12	≥ 27 J					- 20°C							
		C	Si	Mn	P	S	Cu	N	PN-EN 10025-1:2007					
Patvarumas (cheminė sudėtis)	Nominalus storis	≤ 16 ≤ 40	> 16 ≤ 40								≤ 30 ≤ 40	> 30 ≤ 40	> 40	
	Maks. [%]													
	S235JR	0,17	0,17	0,20	-	1,40	0,040	0,040	0,55	0,012	0,35	0,35	0,38	
	S235J10	0,17	0,17	0,17	-	1,40	0,035	0,035	0,55	0,012	0,35	0,35	0,38	
	S235J12	0,17	0,17	0,17	-	1,40	0,030	0,030	0,55	-	0,35	0,35	0,38	
	S275JR	0,21	0,21	0,22	-	1,50	0,040	0,040	0,55	0,012	0,40	0,40	0,42	
	S275J10	0,18	0,18	0,18	-	1,50	0,035	0,035	0,55	0,012	0,40	0,40	0,42	
	S275J12	0,18	0,18	0,18	-	1,50	0,030	0,030	0,55	-	0,40	0,40	0,42	
	S355JR	0,24	0,24	0,24	0,55	1,60	0,040	0,040	0,55	0,012	0,45	0,47	0,47	
	S355J10	0,20	0,20	0,22	0,55	1,60	0,035	0,035	0,55	0,012	0,45	0,47	0,47	
	S355J12	0,20	0,20	0,22	0,55	1,60	0,030	0,030	0,55	-	0,45	0,47	0,47	

Aukščiau apibrėžto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr 305/2011 tik aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Stanisław Klusek

Ostrowiec Świętokrzyski, 2016-07-04

Ši deklaracija pakeičia:

- 2016.05.23 d. Eksploatacinių savybių deklaraciją Nr. 01/2016
- 2013.07.01 d. Eksploatacinių savybių deklaraciją Nr. 01/2013

Aš, Tadeuš Stefanovič, prisiekusysis lietuvių-lenkų kalbų vertėjas prie Lenkijos Respublikos Teisingumo Ministerijos (Reg. Nr. TP/2566/05), liudiju, kad šis vertimas į lietuvių kalbą visiškai atitinka dokumento tekstą lenkų kalba. REJESTRO Nr. 276/25/VII/2016, Poznań, 2016 liepos 25 d.

Zgodność niniejszego tłumaczenia na język litewski z tekstem dokumentu w języku polskim potwierdzam – Tłumacz Przysięgły Języka Litewskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości RP (TP/2566/05) d. hab. Tadeusz Stefanowicz. REPERTORIUM nr 276/25/VII/2016, Poznań, dn. 25 lipca 2016 r.

